



Baunit Divina Latex



Produkt	Schadstoffgeprüfte (nach EN ISO 17895), abwaschbare, weiße, emissionsarme, lösemittel- und weichmacherfreie, gut deckende, geruchslos auftrocknende, wasserverdünnbare Dispersionsfarbe mit hoher Deckkraft. Verarbeitung nur innen.	
Zusammensetzung	Additive, Titandioxid, silikatische und karbonatische Füllstoffe, Gebindekonservierungsmittel (Gemisch von Isothiazolinonderivaten), Polymerdispersion, Wasser.	
Eigenschaften	Abwaschbar; Weiß; emissionsarm; schadstoffgeprüft; wasserverdünubar; lösemittel- und weichmacherfrei (E.L.F); hohe Deckkraft; trocknet geruchlos auf.	
Anwendung	Für alle üblichen Wand- und Deckenflächen wie Putz, Beton, Gipsbau-, Gipskarton- und Gipsfaserplatten usw. Speziell geeignet für Altenheime, Arztpraxen, Behörden, Büros, Gaststätten, Hotels, Kaufhäuser, Kindergärten, Krankenhäuser, privater Wohnbereich und Schulen.	
Technische Daten	Nassabriebklasse:	Klasse 2
	Deckkraft – Klasse:	Klasse 1 bei 7 m ² /l
	Glanzgrad:	seidenmatt
	Dichte:	1,55 kg/l
	VOC-Gehalt (max.):	0,3 g/l
	Verbrauch:	0,30 l/m ² bei 2 Anstrichen
	Reichweite (max.):	ca. 47 m ² /14 l Gebinde
	Farbtöne:	Life- Colored by Baunit
		
	Die angegebenen Kennwerte sind Durchschnittswerte. Da natürliche Rohstoffe eingesetzt werden, können die Kennwerte einzelner Lieferungen unterschiedliche Werte annehmen, ohne dass die Verarbeitungseigenschaften dadurch beeinträchtigt werden.	
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006), das Sie beim jeweiligen Herstellerwerk anfordern können.	
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch den Hersteller.	
Lagerung	Fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern. In ungeöffnetem Zustand im Originalgebinde 24 Monate lagerfähig.	
Lieferform	Kübel zu 14 l; 1 Pal. = 24 Kübel = 336 l	
Untergrund	Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und tragfähig, sowie frei von Schimmel, Sinterschichten und Trennmitteln sein. Kunststoffe, Holz- sowie Holzwerkstoffe sind nicht geeignet.	

Hinweise zur Untergrundvorbehandlung

Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Beschichtungen (z.B. Leimfarben) sowie Trennmittel (z.B. Schalöle) entfernen. Gipskartonplatten sind mit Baunit Divina EasyPrimer zu grundieren. Bei Gefahr des Durchschlagens von Holzinhaltstoffen aus Gipsbauplatten ist eine Beschichtung mit Baunit SperrGrund vorzusehen.

Abtönung

Abtönbar mit allen alkalibeständigen Volltonfarben bzw. Basis- und Abtönfarben. **Hinweis:** durch Pigmentpasten werden geringe Mengen an Lösemittel in das Produkt eingebracht.

Verarbeitung

Die Verarbeitung kann durch Streichen oder Rollen erfolgen. Satter, gleichmäßiger Anstrich mit Baunit Divina Latex, entsprechend dem Beschichtungsaufbau mit Wasser bis max. 5 % verdünnt.

Baunit Divina Latex ist airless - spritzbar

Nach ca. 8 h überarbeitbar (20°C/65% rel. Luftfeuchte), bei niedrigerer Temperatur entsprechend längere Trocknungszeit beachten.

Beschichtungsaufbau:Grundbeschichtung:

Je nach Art und Zustand des Untergrundes sowie des Saugverhaltens mit Baunit Divina EasyPrimer vorbehandeln.

Zwischenbeschichtung:

Bei kontrastreichen oder unterschiedlich saugenden Flächen mit Baunit Divina Latex mit max. 5 % Wasser verdünnt.

Endbeschichtung:

Baunit Divina Latex mit max. 5 % Wasser verdünnt.

Hinweise und Allgemeines:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen.

Verwendete Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife zu reinigen.

Entsorgung: Sonderabfallverbrennung oder bei einer Problemstoffsammelstelle abgeben. Darf nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen.

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

Abfallschlüsselnummer: 57303 (gemäß ÖNORM S 2100)

Europäischer Abfallkatalog: 08 01 03

Sicherheitsvorkehrungen: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung der Farbe vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Weitere Informationen entnehmen sie dem EU - Sicherheitsdatenblatt welches unter der Firmenadresse erhältlich ist.

Rechtliche Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.