



Baumit PutzFestiger ReCompact



Produkt	Gebrauchsfertige, wässrige Kieselsäurelösung.
Zusammensetzung	Kali-Wasserglas, geringe organische Zusätze, Wasser.
Eigenschaften	Verfestigt sandende und mürbe mineralische Putze durch Bildung von Quarzbrücken. Durch Porenverengung kann die Saugfähigkeit von Putzen zum Teil verringert werden. Die Wasserdampfdiffusion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Anwendung	Putzgrundvorbehandlung für leicht sandende mineralische Unter- und Oberputze vor der Anwendung von mineralisch oder organisch gebundenen Baumit Putzen und Baumit Farben. Auf Sichtmauerwerk nicht geeignet!
Technische Daten	Dichte: ca. 1,07 kg/dm ³ pH-Wert: ca. 11 Materialverbrauch: 0,2 bis 0,4 kg/m ² untergrundabhängig
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfähig.
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors.
Lieferform	Gebinde 10 kg
Untergrund	Durch Abwaschen bzw. Abbürsten den Untergrund säubern. Alte Farbschichten müssen restlos entfernt werden, bröckeliger oder stark verwitterter Putz ist abzuschlagen und durch neuen zu ersetzen.
Verarbeitung	Die lufttrockenen, mineralischen Putzflächen im Fluatverfahren (z.B. durch nebefreies Sprühen mit Breitstrahldüsen „Flachstrahldüsen“) mit einem Airless Gerät von unten nach oben satt besprühen. Kleinere Bereiche können auch durch Streichen behandelt werden. Nach 24 Stunden kann eine weitere Beschichtung mit Baumit Putzen oder Farben erfolgen. Als Verdünnung für Baumit SanovaColor geeignet.

Hinweise und Allgemeines

Die Luft, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +8°C liegen.

Fassade vor direkter Sonnenbestrahlung, Regen oder starkem Wind entsprechend schützen.

Nicht in Erdreich, Gewässer oder Abwasser gelangen lassen.

Nach Verschütten bzw. Auslaufen: mit Papierhandtüchern oder anderem flüssigkeitsbindenden Material (z.B. Kieselgur) aufnehmen. Abfall sicher verwahren und der Entsorgung zuführen.

Angrenzende Bauteile wie Glas, Naturstein, Klinker, Fliesen, Holz usw. vor Anwendung des Baunit PutzFestigers gut abdecken. Spritzer sofort abwaschen.

Nach ca. 14 Tagen ist der Baunit PutzFestiger vollkommen ausgehärtet.

Rechtliche Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.