



Baunit SupraGrund



Produkt	Lösemittelfreie, mit Quarzsand verfüllte, verarbeitungsfertige Haftgrundierung speziell für nicht saugende Untergründe in Verbindung mit Baunit SupraKleber.
Zusammensetzung	Spezielle Kunstharzdispersion, einfache Kontrolle durch gelbe Einfärbung.
Eigenschaften	Lösungsmittelfreie, einkomponentige, mit Quarzsand verfüllte, gebrauchsfertige Grundierung. Nach Trocknung wird eine griffige Oberfläche erreicht. Reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundes
Anwendung	Im Innen- und Außenbereich als Haftbrücke für saugende und nicht saugende Untergründe sowie für Altuntergründe im Renovierungsbereich. Speziell als Grundierung vor Verkleben mit Baunit SupraKleber sowie Haftvermittler für Baunit Nivellier- und Fließspachtelmassen.
Technische Daten	Farbe: gelb Materialverbrauch: ca. 0,15 kg/m ² je nach Untergrund Dichte: 1,28 g/cm ³ Verlegereife: ca. 45- 60 min (nichtsaugende und feuchteunempfindliche Untergründe) ca. 6- 8 h (feuchteempfindliche Untergründe)
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baunit.com oder fordern das SDBL beim jeweiligen Herstellerwerk an.
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfähig.
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werklabors. Fremdüberwachung der laufenden Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle.
Lieferform	Kübel 5 kg, 1Pal = 85 Kübel = 425 kg
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken, abgebunden frostfrei, staubfrei, fettfrei, frei von Ausblühungen, tragfähig, formstabil und frei von losen Teilen sein. Geeignet: Zement- sowie gipsgebundenen Baustoffen- und Platten, Holzwerkstoffen. Bedingt geeignet: Metalluntergründe (siehe Verarbeitung)
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none">▪ Kreidende bzw. sandende Oberflächen mechanisch entfernen▪ Verschmutzte Flächen gründlich reinigen bzw. entfetten▪ Untergrund Absaugen und Kehren Nichthaftende Beschichtungen entfernen
Verarbeitung	Baunit SupraGrund vollflächig und gleichmäßig mittels kurzfloriger Lammfellrolle, Malerbürste, Schaumstoffrolle oder Pinsel auftragen. Tränen- sowie Pfützenbildungen vermeiden. Verschmutzungen durch Baunit SupraGrund im frischen Zustand entfer-

nen.

Eine Überarbeitung ist dann möglich, wenn der Film klebefrei aufgetrocknet ist (siehe Verlegereife).

Hinweis Metalluntergründe:

Eine Anwendung als Haftvermittler bei metallischen Oberflächen (Stahl verzinkt, Edelstahl, Aluminium blank) ist **vereinzelt** und **kleinflächig** unter Berücksichtigung nachstehender Voraussetzungen möglich:

- Der Untergrund muss **ausreichend formstabil** sein,
- darf **keine haftvermindernden Schichten** (z.B. Pulverbeschichtungen aufweisen) und
- muss entsprechend **gereinigt und entfettet** sein

Eine großflächige Anwendung auf metallischen Untergründen ist generell ausgeschlossen.

Hinweise und Allgemeines

Luft, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mindestens +5° C betragen.

Sicherheitsvorkehrungen: Augen und Hautflächen, sowie die Umgebung der Beschichtungsflächen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall schützen. Gegebenenfalls Spritzer mit viel Wasser abspülen, nicht bis zum Austrocknen und Erhärten der Grundierung warten.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.